

Disborooft 1K-Haftprimer

Einfach zu handhabender Haftprimer für neue, verzinkte, oder legierte Zinkuntergründe.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Disborooft 1K Haftprimer ist ein lösemittelhaltiger Korrosionsschutz-Haftprimer für nicht, oder nur wenig abgewitterte, verzinkte, legierte Zink- u. Aluminium-Untergründe. Im besonderen auf neuen Blechdächern, Blechfassaden, etc.
Eigenschaften	Disborooft 1K Haftprimer ist ein Einkomponenten Korrosionsschutz-Haftprimer, mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften auf Nichteisenmetallen. Passiviert die Metalloberfläche, ist elastisch, schnelltrocknend und rasch überarbeitbar. Disborooft 1K Haftprimer ist speziell auf die hohen Ansprüche im Dachflächenbereich abgestimmt.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Polyvinylbutyral.
Farbtöne	grau
Glanzgrad	matt
Lagerung	Kühl und gut verschlossen. Mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Dichte	ca. 1,30 g/cm ³ .
Verpackung / Gebindegrößen	10 Liter

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Alle Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Entfetten mit ammoniakalischer Netzmittelwäsche und Schleifpad. Untergrund: Neue, verzinkte Dachbleche Untergrund Grundbeschichtung: Gründlich entfetten, vorhandenen Weißrost entfernen. Grundieren mit Disborooft 1K-Haftprimer. Zwischenbeschichtung und Schlußbeschichtung: Disborooft Dach-Anstrich
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Bedarf mit Capalac Spezialverdünnung 220 (Nitroverdünnung) verdünnen. Disborooft 1K Haftprimer sollte dünn gestrichen werden. Das Material ist nicht frostempfindlich, es muss jedoch unbedingt darauf geachtet werden, dass Luft- und Objekttemperatur den Taupunkt überschreiten (+3° C).
Verbrauch	Ca. 100 – 110 ml/m ² (Exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln)
Trocknung / Trockenzeit	Bei einer Temperatur von ca. + 20 °C und 55 % relativer Luftfeuchte. staubtrocken nach ca. 25 Minuten begehbar nach ca. 45 Minuten überarbeitbar nach ca. 2 Stunden Unterschiedliche Witterungsbedingungen können die Trockenzeiten stark verändern.



Werkzeugreinigung
Geeignete Untergründe

Nach Gebrauch mit Capalac Spezialverdünnung 220 (Nitroverdünnung)
Disboroof 1K Haftprimer ist speziell für den Einsatz im Dachbereich als dünnschichtiger Primer auf entsprechend gereinigten (entfetteten) Dachblechen (verzinkte Stahlbleche, Zinkblech u. Aluminium) gedacht, kann aber darüber hinaus auch für ähnliche Untergründe im Metallkonstruktionsbereich zur Anwendung kommen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise lt. Chemikaliengesetz

dieses Produktes (Kat. A/i) 500 g/l. Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Hinweise des Herstellers beachten

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. - Verursacht Hautreizungen. - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Verursacht schwere Augenschäden. - Kann die Atemwege reizen. - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. - Behälter dicht verschlossen halten. - Behälter und zu befüllende Anlage erden. - Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. - Nach Handhabung verunreinigte Hautflächen gründlich waschen. - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. - BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. - Unter Verschluss aufbewahren. - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. - Explosionsgeschützte elektrische Anlagen/Lüftungsanlagen/ Beleuchtungsanlagen/etc. verwenden. - Einatmen von (Staub) vermeiden. - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Enthält Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harz, MG >700 - <1200

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Abfallschlüsselnummer

55 502 (gemäß ÖNORM S 2100)

EWC/EAK

08 01 11

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, schwach wassergefährdend.

ADR/RID

UN 1263 Klasse 3, III.

Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden

Verwendungszweck

Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

Technische Information: Disboroof 1K-Haftprimer, Stand: 07 / 2015

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien
Sofie-Lazarfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at