

Synturit Universal 33 PLUS

Kunstharzleim (Polyvinylacetat) mit hoher Wasserfestigkeit (D3 nach ÖNORM EN 204) für die Flächenverleimung von Holz und Holzwerkstoffen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Furnierverleimungen und Verleimungen von Kunststoffplatten im Innenausbau, die wiederholt hoher Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser oder kurzzeitigem Einwirken von abfließendem Wasser ausgesetzt sind.

Technische Daten

- Festkörper (%) 50
- Viskosität (mPa.s) 12.000
- Spez. Gewicht (g/ml) 1,08
- pH-Wert 6
- Naßklebezeit: Ca. 7 Minuten bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte
- Holzfeuchtigkeit: Nicht über 10 %.
- Preßdruck: Mindestens 0,2 N/mm²

Presszeiten	bei 20 °C	bei 50 °C	bei 70 °C
Weichholz	15 Min.		
Hartholz	30 Min.		
Furniere	30 Min.	7 Min.	4 Min.
Kunststoffplatten	45 Min.	8 Min.	
1 Minute Durchwärmezeit pro mm Materialdicke dazurechnen!			

Lagerung

Mindestens 6 Monate, original verschlossen, kühl und trocken gelagert. Vor Frost schützen.

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Ein- oder besser beidseitig mit Spachtel, Pinsel, Leimroller oder Leimauftragsmaschine.

Mindestverarbeitungstemperatur

Mindestens +10 °C (gilt für Raumtemperatur, Klebstoff und zu verleimende Materialien).

Verbrauch

ca. 150 g/m².

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Durch die besondere Zusammensetzung des Leimes sind mögliche Verfärbungen bei problematischen Furnieren wie Kirsche, Ahorn oder Buche nicht zu erwarten. In Ausnahmefällen kann auf Grund unüblicher Holzinhaltsstoffe bei einem Leimdurchschlag (speziell bei sehr dünnen Furnieren) ein Verfärben nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Kein Wasser oder Streckmittel zusetzen. Nur rostfreie Auftragsgeräte verwenden und nicht mit Eisen in Berührung bringen, da sonst Gefahr von Verfärbung besteht.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57 303 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 04 10
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

Technische Information: Synturit Universal 33 PLUS, Stand: 08 / 2012

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at