

SynthoTop Holzisoliergrund

Lösungsmittelhaltiger Einkomponenten- Isoliergrund mit sehr guten Anfeuerungseigenschaften für Wasserlackaufbauten.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Zur Erstbeschichtung von dunklen Holzarten, die wegen der bei vielen Wasserlacken vorhandenen Tendenz zur Aufhellung und Egalisierung nicht direkt mit Wasserlacken beschichtet werden können. Zur Isolierung von Holzinhaltstoffen (z.B. bei Eiche).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ gute Anfeuerung ■ frei von Schwermetallen und Formaldehyd
Technische Daten	Viskosität bei 20 °C: Liefer- und Spritzviskosität: ca. 40 Sek, DIN-Becher 4mm
Lagerung	mind. 6 Monate im original verschlossenen Gebinde, kühl und trocken gelagert.

Verarbeitung

Verarbeitung	Holzschliff 100 – 120 Die mit Synthotop Holzisoliergrund lackierten Flächen sind nach 1 Stunde mit Wasserlack überlackierbar. Erst nach der 1. Wasserlackschicht leicht schleifen. Nicht durchschleifen. Wird bis zum Holz durchgeschliffen, dann kann es durch unterschiedliche Anfeuerung zur Fleckenbildung kommen.
Auftragsverfahren	spritzen
Verbrauch	ca. 110 – 120g/m ² pro Auftrag
Trocknung / Trockenzeit	1 Stunde bei Raumtemperatur.
Werkzeugreinigung	mischbar mit Wasser und Alkoholen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise lt. Chemikaliengesetz	Leichtentzündlich - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben) - Nur im Originalbehälter dicht geschlossen und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen - Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden - Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	55 502 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 11
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend.
Gefahrenklasse gemäß VbF	A I.



ADR/RID	UN 1263/ Klasse 3, II
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

Technische Information: SynthoTop Holzisoliergrund, Stand: 01 / 2013

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien Sofie-Lazarsfeld-Str. 10 Tel. 0 1 / 20 146 Fax. 0 1 / 20 146-3504 wien@synthesa.at	A-3300 Amstetten Clemens-Holzmeister-Str. 1 Tel. 0 74 72 / 64 4 24 Fax. 0 74 72 / 64 1 67 amstetten@synthesa.at	A-4053 Haid/Ansfelden Betriebspark 2 Tel. 0 72 29 / 87 1 18 Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100 ansfelden@synthesa.at	A-5071 Salzburg-Wals Viehhauser Straße 73 Tel. 0 662 / 85 30 59 Fax. 0 662 / 85 30 59-5511 salzburg@synthesa.at	A-6175 Kematen/lbk. Industriezone 11 Tel. 0 52 32 / 29 29 Fax. 0 52 32 / 29 30 kematen@synthesa.at	A-6830 Rankweil Lehenweg 4 Tel. 0 55 22 / 44 6 77 Fax. 0 55 22 / 43 6 73 rankweil@synthesa.at	A-8101 Gratkorn Eggenfelder Straße 5 Tel. 0 31 24 / 25 0 30 Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525 gratkorn@synthesa.at	A-9020 Klagenfurt Hirschstraße 38 Tel. 0 463 / 36 6 33 Fax. 0 463 / 36 6 43 klagenfurt@synthesa.at
--	--	--	---	---	---	--	--