

# DecoLasur MATT

## 3D Oase 50 gebürstet



### Die Kreativtechnik DecoLasur 3D Oase 50 gebürstet

Material und Verbrauch:

- Silitol Compact
- DecoLasur Matt

ca. 750 – 1000 g/m<sup>2</sup>/Arbeitsgang  
ca. 130 ml/m<sup>2</sup>/Arbeitsgang

Werkzeuge:

- Bürste

Untergrund: Der Untergrund sollte mindestens die Anforderungen für Gipsuntergründe nach Qualitätsstufe Q4 erfüllen. Alle weiteren Untergründe sollten in Anlehnung an diese Qualitätsstufe vorbereitet werden.



# DecoLasur MATT

## 3D Oase 50 gebürstet



### 1. Arbeitsgang:

Im ersten Arbeitsgang wird Silitol Compact (im Farbton Weiß) fein, vollflächig im Bürstauftrag aufgetragen. Trocknen lassen.

### 2. Arbeitsgang:

Im zweiten Arbeitsgang wird DecoLasur Matt (im Bild Farbton 3D Oase 50) im Bürstauftrag (Kreuzschlag) auftragen und Trocknen lassen. Je nach gewünschter Optik ist auch ein dritter Auftrag möglich.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kreativmerkblatt eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Techniken darstellt. Es entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht vor Arbeitsbeginn den Untergrund nach eigenem Wissen fachmännisch zu prüfen, zu bewerten und ggf. anderweitige Maßnahmen zu treffen. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese Kreativmerkblätter, immer aktuell unter [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at).

Die vorgestellten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu betrachten. Individuelle Kundenwünsche können jederzeit Anwendung finden. Die abgebildeten Oberflächen sind drucktechnisch erstellt und können in der Farbigkeit zur Originalbeschichtung abweichen. Daher ist eine Mustererstellung beim Kunden zwingend notwendig – auch, weil jeder Anwender eine andere Handschrift hat.