



ARDEX P 51

Haft- und Grundierdispersion

Konzentrat

Für Boden, Wand und Decke

Sicherer Voranstrich mit großem Anwendungsbereich

Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss
mit wasserhemmender Wirkung

Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von
Luftblasen aus dem Untergrund

Lösemittelfrei



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
Tel. 02754/70 21-0
Fax 02754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at

ARDEX P 51

Haft- und Grundierdispersion

Anwendungsbereich:

Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

Zum Binden von pudernden Untergründeroberflächen z.B. auf geschliffenen, saugfähigen Calciumsulfat- und Calciumsulfat-Fließestrichen, zum Grundieren von Zementestrichen, für die Aufnahme von Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermassen.

Als Haftbrücke auf glatten Betonböden, besonders verdichteten Zementestrichen, Holzspanplatten, vergüteten Anhydritestrichen, Terrazzo, Sandstein, Fliesen und Plattenbelägen beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen.

Als Haftbrücke auf Altuntergründen mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten.

Als Porenverschluss auf Betonböden und Zementestrichen

- verhindert es bei nachfolgenden Spachtelaufträgen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund,
- verhindert es das Wegschlagen von Anmachwasser bei nachfolgenden Spachtelungen.

Zum Grundieren auf Gips, Anhydrit und Holzspanplatten für Dünnbettmörtel.

Als Haftbrücke auf glattem Beton für gipsgebundene Wandspachtelmassen.

Schutzanstrich zur Staubbinding auf Spachtel- und Ausgleichsmassen, die kurzzeitig als Nutzflächen dienen.

Für den Innenbereich.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Untergrund:

Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub und Trennmitteln sein.

Verarbeitung:

Saubere Gefäße benutzen.

ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

als Voranstrich und Haftbrücke auf Holzspanplatten für Fliesenverlegungen unverdünnt,

als Voranstrich und Haftbrücke auf Holzspanplatten sowie dichtem und glattem Untergrund unter Ausgleichsmassen 1 : 1/2 mit Wasser verdünnt,

zum Porenverschluss für Rohbetonsohlen und -decken 1 : 1 mit Wasser verdünnt,

als Voranstrich und Haftbrücke auf saugfähigem Untergrund 1 : 3 mit Wasser verdünnt

verwenden.

Voranstriche gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird.

Materialbedarf:

Als Voranstrich und Haftbrücke auf Holzspanplatten ca. 300 g unverdünnte ARDEX P 51 je m²,

als Voranstrich und Haftbrücke auf dichtem und glattem Untergrund ca. 200 g konzentrierte, das sind 300 g 1 : 1/2 mit Wasser verdünnte ARDEX P 51 je m²,

zum Porenverschluss von Beton und von Zementestrichen ca. 150 g konzentrierte, das sind 300 g 1 : 1 verdünnte ARDEX P 51 je m²,

als Voranstrich und Haftbrücke und zur Staubbinding ca. 50 g konzentrierte, das sind 200 g 1 : 3 verdünnte ARDEX P 51 je m².

Aus der nachstehenden Tabelle über die Anwendung von Voranstrichen ist auch die Vorbehandlung von Untergründen bei nachfolgenden Spachtel-, Ausgleichs- und Nivellierarbeiten mit Erzeugnissen des ARDEX-Lieferprogramms ersichtlich.

Untergrund	Voranstrich	Verdünnung ARDEX P 51 : Wasser
Glatte und dichte Untergründe, wie vorgefertigte Betonböden, besonders verdichtete Zementestriche, Holzspanplatten, vergütete Anhydritestriche, Terrazzo, Sandstein, Fliesen- und Plattenbeläge, Altuntergründe mit anhaftenden Spachtelmassen- und Klebstoffresten, beim Einsatz von Spachtel- und Ausgleichsmassen	ARDEX P 51 ARDEX P 82	1 : 1/2 –
Rohbetonsohlen und -decken	ARDEX P 51	1 : 1
Zementestriche, porös, stark saugend, Anhydritestriche und Anhydrit-Fließestriche, saugfähig oder abgeschliffen, unter und zwischen Spachtel- und Ausgleichsmassen	ARDEX P 51	1 : 3
Glatte Betonwände und -decken für gipsgebundene Spachtelmassen	ARDEX P 51	1 : 3
Gipswandbauplatten und Gipsputz für Wandspachtelmassen und Dünnbettmörtel auf Zement-Basis	ARDEX P 51	1 : 3
Holzspanplatten bei Fliesenverlegungen mit ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel, sowie ARDEX S 16 FLEX Flexibler Schnellbaukleber vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX P 51 ARDEX P 82	unverdünnt –
Gussasphalt, schlecht abgesandet, alte Gussasphaltböden, Asphaltplattenbeläge, Magnesitböden, Kunststoffbeschichtungen, Kunststoffböden, Lackierungen, Farbanstriche, Metalle, Holz, lackiert, Terrazzo, Fliesen- und Plattenbeläge unter Dünnbettmörteln und Ausgleichsmassen	ARDEX P 82	–

Zu beachten ist:

Bei der Anwendung auf Altuntergründen ist darauf zu achten, dass die Spachtelmassen- und Klebstoffreste wasserfest, für die künftigen Belastungen ausreichend tragfähig sind und gut am Untergrund haften. Voranstrichfilm über Nacht trocknen lassen. Wasserlösliche Spachtelmassen- und Klebstoffreste (z.B. sulfatablauehaltige) sind vollständig zu entfernen.

Bei Klebstoffresten auf Basis Polyurethan, Epoxidharz und Bitumen ist ARDEX P 82 als Haftbrücke einzusetzen.

Hinweis:

ARDEX P 82 ist ein Kunstharz-Voranstrich, der aus zwei Komponenten besteht und wie ein Neoprene-Voranstrich wirkt.

GSICODE: D 1

Abpackung: Kanister mit 5 kg und 25 kg netto
Flaschen mit 1 kg netto,
gepackt zu 10 Stück

Lagerung: Frostfrei etwa 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.