

CaPriSil Fassaden Grund

Lösemittelfreies, nicht pigmentiertes, geruchsarmes Grundiermittel für innen und außen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Spezialgrundiermittel zur hydrophoben Grundierung und Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen im Innen- und Außenbereich zur nachfolgenden Beschichtung.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hydrophobierend ■ Hoch wasserdampfdurchlässig ■ Nicht filmbildend ■ Gute Eindringtiefe ■ Konservierungsmittelfrei ■ Verarbeitungsfertig
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Silan-Siloxan Hybrid Bindemittel
Farbtöne	Milchige Substanz, trocknet fast farblos auf
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Dichte	Ca. 1,05 g/cm ³
Verpackung / Gebindegrößen	5 kg, 12 kg

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<p>Neue Kalk-, Kalkzement- und Zementputze der Mörtelgruppen P I c, P II und P III: Neuputze sollen an der Oberfläche trocken und weitgehend abgebunden sein. Zum Neutralisieren mit Histolith Fluat fluatieren. Wischende bzw. mehrende Oberflächen und eventuelle Sinterhaut sind zu entfernen; grundieren mit CaPriSil Fassaden Grund.</p> <p>Alte feste Kalk-, Kalkzement- und Zementputze der Mörtelgruppen P I c, P II und P III: Stark verschmutzte oder veralgte Untergründe durch kräftiges Abbürsten oder Heißdampfstrahlen gründlich reinigen. Moos- und Algenbefall mechanisch entfernen, befallene Flächen mit Capatox unverdünnt satt einlassen. Gründlich austrocknen lassen; grundieren mit CaPriSil Fassaden Grund.</p> <p>An der Oberfläche sandende Putze: Trocken abbürsten und die gesamte Fläche mit CaPriSil Fassaden Grund grundieren.</p> <p>Alte mineralische Anstriche: Festhaftende, nicht verwitterte Altanstriche trocken oder nass reinigen. Verwitterte mineralische Anstriche entfernen; grundieren mit CaPriSil Fassaden Grund..</p>
-----------------------	--



NEU!

Alte Dispersionsfarben und -putze:

Bei festhaftenden bzw. nicht kreidenden Dispersionsfarben und -putzen ist zu beachten, dass die gewünschte Wasserdampfdurchlässigkeit wegen der vorhandenen Altbeschichtung nicht in dem Maße gegeben ist. Schlecht haftende Dispersionsfarben und -putze müssen durch Abbeizen und Dampfstrahlen entfernt werden.

Faserzementplatten:

Bei Anstrichen auf nicht beschichteten Faserzementplatten kann es bei noch nicht ausreichend auscarbonatisierten Platten, speziell bei der Ausführung von mittleren bis dunklen Farbtönen, zu Ausblühungen kommen. Hier empfehlen wir einen isolierenden bzw. absperrenden Anstrich mit Capalac 2K Uniprimer 481.

Algen und Pilzbefall:

Bei Vorliegen von Algen- oder Pilzbefall sind die Flächen zunächst durch Nassstrahlen, unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, zu reinigen. Die Flächen danach mit Capatop satt tränkend einstreichen und trocknen lassen.

WICHTIG: Nicht abwaschen!

Putzausbesserungen:

Beim Ausbessern geöffneter Risse und beschädigter Putzflächen ist darauf zu achten, dass der Ausbesserungsmörtel der Festigkeit und der Struktur des vorliegenden Putzes entspricht. Die Putzausbesserungen müssen vor dem Anstrich weitgehend abgebunden und ausgetrocknet sein. Zum Neutralisieren / ausbessern mit Histolith Fluat fluatieren. Kleinere Fehlstellen können mit Silitol Fassadenspachtel ausgeglichen werden.

Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten.
Verarbeitung Auftragsverfahren	Der CaPriSil Fassaden Grund wird unverdünnt, satt Streichen oder spritzen Airlessauftrag: Spritzwinkel: 20 - 50 ° Düse: 0,015" Druck: 60 bar
Verbrauch	Ca. 150 - 200 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).
Mindestverarbeitungstemperatur	Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 5 °C bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost!
Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 12 Stunden überstreichbar. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.
Verdünnung	Der CaPriSil Fassaden Grund ist verarbeitungsfertig und bedarf keiner weiteren Verdünnung.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Hinweise	Bitte beachten: Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf CaPriSil Fassaden Grund nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Nicht auf Lacken, Untergründen mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz einsetzen. Abdeckmaßnahmen: Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen - insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle - sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	---

Technische Information: CaPriSil Fassaden Grund, Stand: 03 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.