

Capadecor Diamonds

Glitzerpigmente für ausgewählte dünnfilmige, deckende sowie transparente Innenraumbeschichtungen und für die Kreativtechnik "Diamante".



Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften	Glitzernde Effektpigmente für den Einsatz in Verbindung mit Capadecor Wandlasuren und zahlreichen Ergänzungsprodukten. Capadecor Diamonds ausschließlich im Innenbereich einsetzen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trockenpigment zur Anwendung im Innenbereich ■ Glitzereffekt auch in matten Produkten ■ Individuell dosierbar bis max. 3 %
Farbtöne	silber glitzernd gold glitzernd
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde mind. 2 Jahre lagerstabil.
Hinweis	Capadecor Effektpigmente werden in Pulverform geliefert. Bitte gehen Sie sorgfältig mit den Pigmenten um, da bei unsachgemäßem Umgang eine Staubentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann.
Verpackung / Gebindegrößen	75 g Verpackungseinheit: 4 x 75 g im Karton

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Die Verarbeitung von Capadecor Diamonds erfolgt in den folgend aufgeführten Produkten wie in der jeweiligen Technischen Information beschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ Capadecor VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ Stucco Satinato ■ Premium Color Strong <p>Bei der Verarbeitung der Effektpigmente, insbesondere in den genannten deckenden Anstrichen, ist zu beachten, dass Beschneidebereiche mit einer Rolle nass in nass nachgerollt und so weit wie möglich überlappt werden. Eine Nachbearbeitung der Anstrichoberfläche z.B. mit einer Bürste oder das nachträgliche Abrollen in eine Richtung ist nicht notwendig und führt zu Nachteilen in der fertigen Oberflächenoptik. Bei der Zumischung in hell getönten, deckenden Produkten kann der Glitzereffekt im Vergleich zu dunkleren Farbtönen deutlich schwächer zur Geltung kommen. Dies gilt auch für den Anstieg des gewählten Glanzgrades.</p>
-------------------	--



Verarbeitungsbedingungen	Capadecor Diamonds nur in der Schlussbeschichtung verwenden. Produkte, denen Capadecor Diamonds zugesetzt wurde, sind innerhalb einer Woche zu verarbeiten. Ein einwandfreier Erhalt des Glitzereffektes im unverarbeiteten Produkt kann danach nicht gewährleistet werden.
Mischungsverhältnis	Maximal 3 % Zugabe Capadecor Diamonds in entsprechende Ergänzungsprodukte. Bei Calcino Romantico muss die Einmischung ca. 2 - 3 Tage vor der Verarbeitung erfolgen, damit das Material wieder eine spachtelfähige Konsistenz erreicht. Bei der Zumischung muss darauf geachtet werden, dass Calcino Romantico nicht zu lange und zu schnell gerührt wird. Wir empfehlen eine Rührzeit von max. 1 Minute bei ca. 400 U/min.
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch mit Wasser unter Verwendung von Seife.
Untergrundvorbereitung	Bitte beachten Sie die Technische Information der zu verwendenden Ergänzungsprodukte.
Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten	<ul style="list-style-type: none"> ■ ArteLasur ■ ArteVelvet ■ DecoLasur Glänzend ■ DecoLasur Matt ■ Capadecor VarioPutz ■ Calcino Romantico ■ Stucco Satinato ■ Premium Color Strong

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entsorgung	Kann nach Verfestigung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften abgelagert werden.
Deklaration der Inhaltstoffe	Polyester, Epoxidharz, Metallpigmente.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden.


Technische Information: Capadecor Diamonds, Stand: 08 / 2021

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt