

Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Wasseremulgierter Alkydharz-Lackspachtel für außen und innen.
Ideale Ergänzung für Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss und Satin.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Alkydharz-Feinspachtel für das partielle und flächige Glätten von zu lackierenden Oberflächen im Außen- und Innenbereich.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ geschmeidige und leichte Verarbeitung ■ hervorragende Füllkraft ■ geringer Schwund ■ schnelle Trocknung ■ sehr gute Schleifbarkeit ■ bis zu 1000 µm Naßschichtdicke pro Arbeitsgang ■ überlackierbar mit wasserverdünnbaren Lacken und lösemittelhaltigen Alkydharzlacken ■ geringe Geruchsbelästigung ■ wasseremulgiert und schadstoffarm ■ kein Eintrocknen durch Tubenverpackung ■ ablaugbar und damit für historische Bauteile geeignet
Materialbasis	Wasseremulgierter Alkydharzspachtel
Verpackung/Gebindegrößen	350 g, 1200 g Kunststofftube
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Kühl, frostfrei Originalverschlossenes Gebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 1,8 g/cm³

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Grundiertes Holz und Metall, tragfähige Altbeschichtungen und grundierte, nicht alkalische Putzflächen mit ausreichender Festigkeit. Im Außenbereich auf Holz nur porenfüllend spachteln oder kleinere Schadstellen ausbessern. Im Außenbereich sind flächige Spachtelarbeiten auf Holzbauteilen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 nicht zulässig. Auf Metallflächen im Außenbereich nur kleinflächige Schadstellen ausbessern. Auf Putzflächen nur im Innenbereich anwenden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Holz-, Metall- und Putzoberflächen grundieren. Tragfähige Altbeschichtungen mattschleifen.



Untergrund	Grundierung
Rohes Holz – innen – außen	Capacryl PU-Vorlack Capacryl HolzschutzGrund
Tragfähige Altlackierungen	Capacryl Haftprimer
Eisen, Stahl	Capalac AllGrund
Putzflächen	Caparol OptiGrund E.L.F.

Auftragsverfahren

Verarbeitung:

Flächen oder Schadstellen mit rostfreiem Spachtelmesser ein bzw. mehrfach in Naßschichtdicken bis maximal 1000 µm je Arbeitsgang spachteln. Nach Trocknung ggf. schleifen. Zwischenbeschichtung ausführen.

Verbrauch

ca. 900 g/m² bei einer Naßschichtdicke von 500 µm. Dieser Verbrauchswert ist ein Anhaltswert, der je nach Untergrundbeschaffenheit erheblich abweichen kann. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probespachtelung zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:

Mindestens 5 °C maximal 30 °C

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 1–3 Stunden je nach Schichtdicke schleifbar. Nach 3–5 Stunden mit wasserverdünnbaren Lacken und nach 8–10 Stunden mit lösemittelhaltigen Alkydharzlacken bzw. Vorlacken überlackierbar.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Enthält 2-Butanonoxim – kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

Produkt unterliegt nicht der VOC Regelung.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-DF02

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 014 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88