

Capatect Kreativeffekt Mirror

Glimmereffektmischung aus feinteiligem Spiegelglasbruch mit gebrochenen Kanten für Fassadenflächen mit frischer Strukturputz-, oder Farbbeschichtung. Speziell für den Spritzauftrag.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brillianter Glitzereffekt ■ Oberflächeneffekt zum Einblasen ■ Nichtbrennbar
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: 1,2 g/cm³ ■ Größtkorn: 0,6-1,25 mm
Lagerung	Trocken, Behälter geschlossen halten.
Verpackung / Gebindegrößen	8 kg Eimer

Verarbeitung

Auftragsverfahren	<p>Capatect Kreativeffekt Mirror wird mit einer Trichterpistole in den frisch aufgebracht und noch feuchten Capatect Strukturputz in kreisförmiger Bewegung eingespritzt. Es wird empfohlen, die Fassadenflächen vor Windeinflüssen zu schützen, um so einen Materialverlust zu minimieren.</p> <p>Düse: ca. 4,5 mm Kompressor: ab 250 l/min Luftdruck: ca. 0,8 bar</p> <p>Die Effektmischung aus 40 - 50 cm Entfernung in die Schlussbeschichtung einblasen. Die Öffnungsweite der Düse durch die Düsennadel begrenzen. Sonst blockiert die Düsennadel im Lauf der Zeit.</p>
Mindestverarbeitungstemperatur	Richtet sich nach den Vorgaben des verwendeten Strukturputzes (siehe TI des jeweiligen Strukturputzes).
Verbrauch	Je nach gewünschtem Effekt ca. 0,1 - 0,3 kg/m ² .
Besondere Hinweise	<p>Zur Vermeidung von Wolkenbildungen ist StellaNova Mirror immer in einem Zug in den frisch aufgetragenen, noch nassen Strukturputz in kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig verteilt einzuspritzen.</p> <p>Im gesamten Arbeitsbereich stets eine geeignete Schutzbrille und einen Partikelfilter (P2) tragen. Die Pistole, die an den Druckluftkompressor angeschlossen ist, nicht auf Personen oder andere Lebewesen richten. Glas ist scharfkantig und kann bei Missbrauch zu Verletzungen führen.</p> <p>Das Granulat sollte nur dort eingesetzt werden, wo kein direkter Kontakt mit Personen oder anderen Lebewesen zu erwarten ist.</p>

NEU!



Untergrundvorbereitung

Um eine optimale Anhaftung zu erreichen ist Kreativeffekt Mirror in den feuchten, frisch aufgetragenen Strukturputz einzuspritzen.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Capatect Kreativeffekt Mirror, Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.