

Capatect Sanierputz Rapid

Sanierputzmörtel für trockene ausblühungsfreie Putzoberflächen. Für schnelle und leichte, händische als auch maschinelle Verarbeitung. Entspricht WTA Richtlinie 2-9-04/D, Sanierputzmörtel R gemäß EN 998-1 sowie Sanierputzmörtel L gemäß ÖNORM B 3345.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Werksgemischter, mineralischer Sanierputz für feuchtes und/oder salzhaltiges Mauerwerk zur Erzielung trockener ausblühungsfreier Wandoberflächen, für innen und außen. Die Funktion von Capatect Sanierputz Rapid beruht nicht auf der Trockenlegung des Mauerwerks, sondern wird durch die sorgfältige Abstimmung der Materialeigenschaften erreicht. Dadurch wird die Verdunstungszone wie bei herkömmlichen Putzen von der Putzoberfläche in den Capatect Sanierputz Rapid hinein verlegt. Dadurch werden die Salzkristalle im Porengefüge abgelagert und die Mauerfeuchtigkeit gelangt ausschließlich als Wasserdampf an die Putzoberfläche.

Eigenschaften

- Weißzement / Calciumhydroxid mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Frost- und tausalzbeständig
- Hoher Luftporengehalt und Porosität
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hoch wasserabweisend
- Geringe kapillare Leitfähigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit

Technische Daten

Wasseraufnahme ÖN EN 998-1:	≥ 0,3 kg/m ² nach 24 h
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ EN ISO 7783:	≤ 15
Festmörtelrohddichte ÖN EN 1015-10:	ca. 0,90 g/cm ³
Mörtelklasse ÖN EN 998-1:	CS II
Haftzugfestigkeit ÖN EN 1015-12:	≥ ,10 N/mm ² / Bruchbild B
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry} EN 1745:	ca. 0,22 W/(m.K) Tabellierter Mittelwert (P=50%)
Brandverhalten ÖN EN 13501-1:	Euroklasse A1

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
12 Monate lagerfähig.

Verpackung / Gebindegrößen

20 kg Sack (50 Sack = 1.000 kg / Palette)



Verarbeitung

Verarbeitung	<p>Capatect Sanierputz Rapid benötigt aus technischer Sicht keine weitere Beschichtung. Wird eine besonders glatte Oberfläche gewünscht oder gilt es die Oberfläche an einer vorhandenen Struktur anzugleichen, so kann Capatect Sanierputz Rapid selbstverständlich überarbeitet werden. Deckschichten, Oberputze oder Anstriche dürfen die Wasserdampfdurchlässigkeit von Sanierputz Rapid nicht negativ beeinflussen.</p> <p>Zur Erzielung von glatten Oberflächen überzieht man den Capatect Sanierputz Rapid mit Capatect Glättputz oder Histolith Feinputz. Wird ein mineralischer Deckputz wie Pergit Kratzputz, Pergit Schlämmputz, Pergit Rieselwurf aufgebracht so wird die Oberfläche des Capatect Sanierputz Rapid im leicht erhärteten Zustand mit Capatect Putzkamm waagrecht aufgeraut.</p> <p>Deckputze wie Pergit Reibputz Plus, MK-Reibputz, Capatect SI-Strukturputz, Capatect SH-Strukturputz oder CarboPor Strukturputz, mineralische Anstriche und Fassadenfarben wie Silitol Fassadenfarbe, Primasil Fassadenfarbe, CarboSol Fassadenfarbe, Meradur Kalkfarbe oder Meradur Innenkalkfarbe werden auf den ausgetrockneten Capatect Sanierputz Rapid aufgebracht. Die Austrocknungszeit beträgt bei 2 cm Putzdicke ca. 2 Wochen.</p>
Auftragsverfahren	<p>Das Material vor der Verarbeitung gut aufrühren!</p> <p>Saugende Untergründe ausreichend vornässen. Capatect Sanierputz Rapid wird auf ebenen Untergrund einlagig auf den ausgetrockneten Capatect Vorspritz mind. 2 cm stark per Handauftrag (Kelle) oder mit Capatect Maschinentchnik OPUS aufgetragen, mit einer Latte abgezogen und im leicht erhärteten Zustand zugerieben oder strukturiert. Bei größeren Unebenheiten des Putzgrundes empfehlen wir eine Ausgleichsschicht mit Capatect Sanierputz Rapid, deren Oberfläche mit einem Capatect Putzkamm aufgeraut wird. Nach dem Erhärten wird die restliche Putzdicke aufgetragen und zugerieben bzw. strukturiert.</p>
Mindestverarbeitungstemperatur	<p>Die Aufbringung bei Temperaturen unter + 5 °C (Bauwerks-, Material- und Lufttemperatur) sowie bei praller Sonne, Regen ohne Schutzmaßnahmen, Nebel bzw. Taupunktunterschreitung ist unzulässig. Capatect Sanierputz Rapid vor zu schnellem Wasserentzug („verdursten“) schützen!</p>
Materialzubereitung	<p>Je 20 kg Sack die erforderliche Menge kaltes, sauberes Wasser (ca. 6 l) in einen Mörtelkübel geben und den Trockenmörtel langsam zugeben. Mit einem kräftigen Rührwerk ca. 2 - 3 Minuten zu einer klumpenfreien Masse anteigen. Bestens geeignet sind Zwangsmischer oder Freifallmischer. Falls erforderlich ist die Konsistenz nach kurzer Reifezeit mit Wasser nachzustellen. Für die maschinelle Verarbeitung kann die Capatect Maschinentchnik OPUS verwendet werden.</p>
Verbrauch	<p>Ca. 9 kg/m²/cm Auftragsstärke. Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte ohne Schütt- und Schwindverlust. Objektabhängige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen.</p>
Trocknung / Trockenzeit	<p>Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist Capatect Sanierputz Rapid nach 24 Stunden oberflächentrocken. Bei warmer Witterung muss Vorsorge gegen zu schnelles Austrocknen getroffen werden. Der Mörtel trocknet durch Hydratation und physikalisch, d. h. durch Verdunstung des Anmachwassers. In der kühlen Jahreszeit und/oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben. Dadurch könnten Salze in den gesamten Putzquerschnitt eindringen.</p>
Werkzeugreinigung	<p>Reinigung der Werkzeuge und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p>
Hinweise	<p>Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen.</p>
Untergrundvorbereitung	<p>Vorhandenen alten schadhafte Putz mind. 80 cm über die Feuchtigkeitsobergrenze bzw. Ausblühungszone abschlagen. Mürbe Teile, Schmutz, Staub, alte Bitumenanstriche entfernen. Mürbe Fugen mind. 2 cm tief auskratzen. Abgeschlagener Altputz ist sofort abzutransportieren. Anschließend ist das Mauerwerk gründlich zu reinigen. Capatect Vorspritz netzförmig auftragen (ca. 60 % deckend) und mind. 24 Stunden trocknen lassen.</p>

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.


Technische Information: Capatect Sanierputz Rapid, Stand: 07 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt