

# DANSKE Fassaden-Holzöl

UV-Schutzbeschichtung auf Basis modifizierter Naturöle.



## Produktbeschreibung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Beschreibung / Werkstoff         | <p>Farbloses oder transparent pigmentiertes, mittelschichtiges Holzöl. Lösemittelhältig und aromatenfrei auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz. Sehr gute Penetration ins Holz und stark wasserabweisend durch hydrophobe Zusätze. Mit Filmkonservierung.</p> <p>Dieses Produkt ist eine "behandelte Ware" gemäß EU-Verordnung 528/2012 und enthält folgenden bioziden Wirkstoff: Propiconazol (CAS 60207-90-1)</p>  |
| Verwendungszweck / Eigenschaften | <p>Farblose oder farbgebende Beschichtung für alle der Witterung ausgesetzten Holzbauteile der Gebrauchsklassen GK 2, GK 3.1 und 3.2 gemäß ÖNORM B 3802-1, wie zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Holzhäuser (außen)</li> <li>■ Fassadenschalungen</li> <li>■ Balkone</li> <li>■ Pergolen</li> <li>■ Carports</li> </ul> <p>Nicht verwenden: für Holz großflächig in Innenräumen. Für Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt und für Holz, das in Kontakt mit unverpackten Lebens- oder Futtermitteln kommen kann.</p> <p>Tragende Holzbauteile müssen mit DANSKE Imprägniergrund vorbehandelt werden.</p> |
| Farbtöne                         | <p>Kiefer, Pinie, Lärche, Eiche, Walnuss, Nussbaum, Redwood, Palisander, Ebenholz, Kastanie, Akazie sind über Color Express tönbar. Farblos (Vergrauung wird dabei verzögert, nicht verhindert)</p> <p>Die Farbtöne auf den Farbkarten dienen nur als Hinweis. Holzeigenfärbung und Auftragsmenge beeinflussen den Farbton.</p> <p>Im Zweifel eine Probebeschichtung durchführen. Sonderfarbtöne auf Anfrage.</p>   |
| Lagerung                         | <p>Mind. 1 Jahr, original verschlossen, kühl und trocken.<br/>Vor Frost und hohen Temperaturen geschützt lagern.</p>  |
| Verpackung / Gebindegrößen       | <p>0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter</p>   |

## Verarbeitung

|              |  |
|--------------|--|
| Verarbeitung | <p>Neues Holz mindestens zweimal unverdünnt streichen. Erstauftrag allseitig ausführen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Wartungsanstrichen 1 – 2 x unverdünnt streichen. Spritzen oder sprühen nur in geschlossenen Anlagen mit Absaugeinrichtungen.</p> |
|--------------|--|



|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | Zwischenschleifen nach dem ersten Auftrag, nur wenn unbedingt erforderlich. Schleifstaub nicht einatmen. Anschließend noch 1 - 2 x unverdünnt beschichten.   |
| Holzfeuchtigkeit        | Max. 18 % bei nicht maßhaltigen Bauteilen,<br>max. 15 % bei maßhaltigen Bauteilen (Fenster, Außentüren).   |
| Verdünnung              | Unverdünnt anwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen.  |
| Verbrauch               | Holz gehobelt:<br>50 - 70 ml/m <sup>2</sup> pro Auftrag.<br>Holz sägerau:<br>70 - 90 ml/m <sup>2</sup> pro Auftrag.  |
|                         | Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit sowie den Farbton.  |
| Trocknung / Trockenzeit | Die Trockenzeiten sind stark abhängig von der Aufbringmenge und den Trocknungsbedingungen. Richtzeiten bei 100 ml/m <sup>2</sup> , 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: griffest ca. 4 – 6 Stunden nach dem Beschichten, zweiter Auftrag nach ca. 8 – 10 Stunden Zwischentrockenzeit, regenfest nach ca. 12 Stunden.<br>Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögern die Trocknung.  |
| Werkzeuge               | Rostfreie Arbeitsgeräte verwenden.   |
| Werkzeugreinigung       | Sofort nach Gebrauch mit Capalac Streichverdünnung 200.<br>Reinigungsflüssigkeiten sammeln und wie Produkt entsorgen.  |
| Hinweise                | Falls gemäß ÖNORM B 3802-3 erforderlich, kann mit DANSKE Imprägniergrund (lösemittelhaltig) zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insekten vorbehandelt werden.  |
| Besondere Hinweise      | Rohes Holz im Außenbereich muss unmittelbar nachdem es der Witterung (UV-Strahlung, Niederschlag, Wind) ausgesetzt wurde, beschichtet werden. Ansonsten ist mit verminderter Anstrichhaftung, verursacht durch eine sich bildende Trennschicht, zu rechnen. Der Grad der Problematik dieser Trennschicht kann mit baustellenüblichen Prüfungen nicht ermittelt werden.   |
|                         | <b>Verlängerung der Haltbarkeit von beschichteten Holzfassaden:</b>  |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Was an konstruktivem Holzschutz verabsäumt wurde, kann durch eine Beschichtung nicht kompensiert werden.</li> <li>■ An stark bewitterten Fassadenflächen ist die Verwendung von Rift- und Halbriftbrettern unbedingt zu empfehlen, da es bei Fladerbrettern im Zuge der Bewitterung zum Ablösen der obersten Holzschichten an der Oberfläche und somit zu großflächigen Beschichtungsschäden kommt.</li> <li>■ Eine senkrecht montierte Fassadenschalung ist gegenüber einer waagrechten Schalung zu bevorzugen.</li> <li>■ Bei Fassadenschalungen sind sägeraue Oberflächen gehobelten vorzuziehen. Besonders bei Lärchenholz sollte eine sägeraue, geschliffene oder eine geriffelte Oberfläche gewählt werden, um die Haftung der Lasur zu verbessern.</li> <li>■ Bei der Beschichtung bzw. Renovierung von Holzoberflächen ist die Prüf- und Warnpflicht gemäß ÖNORM B 2230-1 zu beachten.</li> </ul> |
|                         | Weitere Informationen zum Thema Holzschutz entnehmen Sie dem DANSKE Chronographen.   |
| Untergrundvorbereitung  | Die Holzoberflächen müssen vor dem Beschichten von Staub, Schmutz, Harzgalen, Fetten, usw. gereinigt werden. Schleifstaub oder lose Reste von Altanstrichen gründlich abbürsten. Silikonreste führen zu Verlauffstörungen.   |

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

|          |   |
|----------|---|
| Hinweise | Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett. |
|----------|---|


Technische Information: DANSKE Fassaden-Holzöl, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt