

# Deko Kalkputz 15

Verarbeitungsfertiger Kalkputz für dekorative Innenwandbeschichtungen in Neu- und Altbauten



## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Deko-Kalkputz 15 eignet sich für dekorative Beschichtungen von Innenwandflächen auf allen mineralischen Untergründen wie ungestrichene, glatt zugestoßene Zement- und Kalkzementputze, Beton sowie mit Silikat- oder Mineralfarben gestrichene Untergründe. Es wird eine Korn-an-Korn-Struktur mit 1,5 mm (Körnung) erreicht.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoher Weißgrad</li> <li>■ Haft- und stoßfest</li> <li>■ Leicht zu verarbeiten</li> <li>■ Hoch diffusionsfähig</li> <li>■ Konservierungsmittelfrei</li> </ul>
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Kalkhydrat und geringe Zusätze organischer Stabilisatoren
Farbtöne	Weiß als Lagerware
Lagerung	Kühl, und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Verpackung / Gebindegrößen	25 kg

## Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Ein Grundanstrich mit Histolith® Innenkalk mit max. 10 % Wasser verdünnt oder mit Capatect Putzgrund bei glatten Flächen. Bei Flächen mit verfärbenden Inhaltsstoffen empfiehlt es sich vor dem Putzgrund Primalon Filtergrund fein anzuwenden. Auf den trockenen Grundanstrich Deko-Kalkputz 15 auftragen.
Auftragsverfahren	<p><b>Bitte beachten!</b> Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Deko Kalkputz 15 nicht mit anderen Produkten vermischt werden.</p> <p>Deko-Kalkputz 15 wird mit ca. 3 % Wasser auf glättkellengerechte Konsistenz eingestellt, mit einer rostfreien Stahlglättkelle aufgezogen und noch im nassen Zustand mit einer Kunststoffkelle strukturiert.</p>
Mindestverarbeitungstemperatur	Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 7 °C verarbeiten.
Abtönung	Im Pastellbereich mit Histolith® Volltonfarben oder kalkverträglichen Pigmenten.
Verdünnung	Mit reinem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen (max. 3 %).
Verbrauch	Ca. 2,3 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> , je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).



Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist zwischen Grundierung und Putzbeschichtung eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Deko Kalkputz 15 nicht mit anderen Produkten vermischt werden.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten.
Geeignete Untergründe	<p><b>Neue Kalk-, Kalkzement- und Zementputze:</b> Neuputze ca. eine Woche ungestrichen stehen lassen. Wischende bzw. mehrende Oberflächen und eventuelle Sinterhaut sind zu entfernen.</p> <p><b>Alte feste Kalk-, Kalkzement- und Zementputze:</b> Stark verschmutzte oder schimmelbefallene Stellen sind gründlich zu reinigen. Schimmelbefallene Stellen mit Capatox unverdünnt satt vorstreichen und die Flächen gut trocknen lassen.</p> <p><b>An der Oberfläche sandende Putze:</b> Trocken abbürsten und die gesamte Fläche mit Security Primer Roll-On oder Primalon Tiefgrund LF grundieren.</p> <p><b>Alte mineralische Anstriche:</b> Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende mineralische Altanstriche durch Abschleifen oder Abschaben entfernen.</p> <p><b>Alte saugfähige Dispersionsfarbenanstriche:</b> Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende Dispersionsfarbenanstriche z. B. durch Abbeizen gründlich entfernen.</p> <p><b>Leimfarbenanstriche:</b> Leimfarbenanstriche restlos abwaschen, Fläche gut trocknen lassen und mit Synthesa Security Primer Roll-On grundieren.</p> <p><b>Beton:</b> Innenflächen aus Beton abbürsten und entstauben. Eventuell vorhandene Zementschlämme mechanisch entfernen. Etwaige Verunreinigungen durch Schalöl, Fette und Wachse entfernen.</p> <p><b>Putzausbesserungen:</b> Beim Ausbessern geöffneter Risse und beschädigter Putzflächen ist darauf zu achten, dass der Ausbesserungsmörtel der Festigkeit des vorliegenden Putzes entspricht. Die Putzausbesserungen müssen vor der Beschichtung gut abgebunden sein. Kleine Ausbruchs- und Fehlstellen mit Handspachtel leicht beispachteln.</p>

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	---

Technische Information: Deko Kalkputz 15, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.**, A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at), E-Mail: [office@synthesa.at](mailto:office@synthesa.at)  
**Capatect Baustoffindustrie GmbH.**, A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: [www.capatect.at](http://www.capatect.at), E-Mail: [info@capatect.at](mailto:info@capatect.at)