

Deko Mineralputz 10

Diffusionsfähiger, mineralischer Innenputz für dekorative Innenbeschichtungen, mineralischer Werk trockenmörtel auf Kalk/Zement-Basis



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Deko Mineralputz eignet sich besonders für dekorative Beschichtungen von Innenwandoberflächen auf allen tragfähigen Untergründen wie z.B. ungestrichene glatte Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsuntergründe sowie tragfähigen, verträglichen Altanstrichen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserverdünnbar ■ Umweltschonend und geruchsarm ■ Diffusionsfähig ■ Hoher Weißgrad ■ Robust gegen Stoß und Schlag ■ Leicht aufzutragen ■ Einfach zu verarbeiten
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Edelputztrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis
Lieferbare Typen	Körnung: ca. 1,0 mm
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, wie Zement.
Verpackung / Gebindegrößen	25 kg

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	<p>Grundanstrich: Capatect Putzgrund (mit max. 5 % Wasser verdünnt)</p> <p>Deckbeschichtung: Deko Mineralputz 10 mit einer Edelstahlglättkelle oder einer geeigneten Putzmaschine vollflächig auftragen und auf Kornstärke abziehen. Unmittelbar danach mit einer Kunststoff-, Edelstahlglättkelle oder einem Polystyrolreißbrett gleichmäßig rund strukturieren. Die Wahl des Werkzeuges beeinflusst die Oberflächenstruktur, daher stets mit gleichem Strukturwerkzeug arbeiten. Zur Erzielung einer gleichmäßigen Oberfläche sollten zusammenhängende Flächen stets in einem Arbeitsgang ausgeführt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen ist eine genügende Anzahl von Mitarbeitern auf jeder Gerüstlage einzusetzen und nass-in-nass zügig durchzuarbeiten. Durch die Verwendung von natürlichen Zuschlagstoffen sind geringe Farbtenschwankungen möglich. Deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktion (Chargennummer) verarbeiten oder Material unterschiedlicher Chargennummer untereinander mischen.</p>
Mindestverarbeitungstemperatur	Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 5 °C verarbeiten.



Materialzubereitung	<p>Ansetzen des Materials: Es werden ca. 5 bis 6 Liter Wasser in einem Freifallmischer oder Zwangsmischer vorgelegt, anschließend 1 Sack Deko-Mineralputz dazugegeben, gemischt und auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt. Mischdauer ca. 2 - 3 Minuten. Um eine fleckenfreie Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir, mindestens 5 - 6 fertige Mischen in eine Mörteltruhe zu geben und öfters durchzumischen.</p>
Verbrauch	<p>Deko-Mineralputz 10: ca. 2,0 kg/m² Der Verbrauch ist von der Untergrundbeschaffenheit und von der gewünschten Struktur abhängig (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).</p>
Trocknung / Trockenzeit	<p>Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit ist der Putz nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach 2 bis 3 Tagen. Der Putz erhärtet durch Hydratation und durch Verdunstung des Anmachwassers. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.</p>
Werkzeugreinigung	<p>Reinigung der Werkzeuge und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p>
Hinweise	<p>Es ist zu beachten, dass aufgrund des Saugverhaltens, Art und Struktur des Untergrundes sowie der einzelnen Beschichtungen, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse, sowie durch Rohstoffschwankungen geringfügig abweichende Farbwirkungen und feine Haarrisse möglich sind. Aus diesem Grund kann bei durchgefärbten mineralischen Oberputzen ein Egalisierungsanstrich notwendig sein. Ansprüche bzw. Reklamationen wegen Farbtonabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen, können nicht geltend gemacht werden.</p>
Untergrundvorbereitung	<p>Die Untergründe müssen eben, sauber, tragfähig, trocken, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten. Neue Unterputze nur mit der Richtlatte abziehen, nesterfrei zustoßen und mindestens 3 bis 4 Wochen durchhärten lassen. Vor dem Auftragen des Deko Mineralputz 10 ist eine Grundierung mit Capatect Putzgrund auszuführen.</p>
Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none"> ■ KZM-Baustellenmörtel ■ Maschinenputze (MPA) ■ Leichtgrundputze ■ Zementputze ■ Capatect Sanierputzsystem WTA ■ Capatect Sanierputzsystem Rapid

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	<p>Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.</p>
----------	--


Technische Information: Deko Mineralputz 10, Stand: 06 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt