

# DisboADD® 950 Marmor-Effektspray

Effektspray für beschichtete Fußböden.



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck / Eigenschaften	Das Marmor-Effektspray DisboADD® 950 ermöglicht die einfache Gestaltung dekorativer Marmoroptiken auf beschichteten Fußböden. Durch eine spezielle Sprühtechnik entstehen feine, unregelmäßige Farbfäden, die sich locker auf der Oberfläche ablegen und den charakteristischen Marmor-Look erzeugen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ einkomponentig</li> <li>■ geruchsarm (keine störenden Gerüche)</li> <li>■ ausgezeichnete Haftung</li> <li>■ sehr schnell trocknend</li> <li>■ reifenfest</li> <li>■ wetterfest, lichtecht</li> </ul>
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Acrylbasierter Lack
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Weiss</li> <li>■ Schwarz</li> <li>■ Silber</li> <li>■ Gold</li> </ul>
Glanzgrad	Seidenmatt
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,7 g/cm <sup>3</sup>
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Die Temperatur soll zur Verarbeitung zwischen 10 °C und 25 °C liegen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Originalverschlossenes Dose mindestens 10 Jahre lagerstabil.
Verpackung / Gebindegrößen	400 ml Sprühdose

**NEU!**

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe

DisboADD® 950 kann nass-in-nass auf frisch aufgetragene 2K-Bodenbeschichtungen aufgetragen werden. Alternativ ist die Verarbeitung auch auf erhärteter 1K- oder 2K-Beschichtungen möglich. Wir empfehlen folgende Auftragsverfahren:

Bodenbeschichtung	Verarbeitung	Versiegelung
DisboFLOOR® W 400	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich
DisboFLOOR® W 404 ELF	auf erhärteter Beschichtung	innen: nicht erforderlich außen: DisboFLOOR® 446
DisboFLOOR® W 442 pure	auf erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich
DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS	nass-in-nass	DisboPUR® W 458
DisboPUR® 385	nass-in-nass	DisboPUR® W 357
DisboFLOOR® 449	nass-in-nass	nicht erforderlich*

\* Bei höheren Belastungen, kann mit DisboFLOOR® 446 versiegelt werden.

Andere Produktkombinationen sind durch Musterflächen zu prüfen.

Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser und Dauermassbelastung einsetzen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Materialzubereitung

Das Material ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung Dose min. 3 Minuten kräftig schütteln.

Auftragsverfahren

Das Endergebnis variiert je nach Distanz der Sprühdose zum Objekt. Um ein möglichst realistisches Marmor-Muster zu erhalten sollte die Sprühdose während des Sprühvorgangs im stehen in mehrere Richtungen bewegt werden. DisboADD® 950 ist standardmäßig mit einem Flat Jet Cap ausgestattet, welcher manuell auf 360° beliebig ausgerichtet werden kann.

Verbrauch

Eine Dose ist ausreichend für ca. 30-50 m<sup>2</sup>, je nach Intensität der Marmorierung. Exakte Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 10 °C betragen und darf 25 °C nicht überschreiten. Während der Trocknungsphase für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Trocknung / Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 15 Minuten staubtrocken, nach 30 Minuten griffest und nach 24 Stunden überarbeitbar. Während des Aushärtungsprozesses aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit schützen.

Hinweise

Nähere Angaben zu Gefahrenhinweisen/ Sicherheitsratschlägen: Siehe Sicherheitsdatenblätter.

Besondere Hinweise

Nur für gewerbliche Anwendung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Nebel vermeiden. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. **Enthält:** Aceton, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.

**Hotline für Allergieanfragen: +49 800/1895000** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem Produkt und dessen Verarbeitung auf [www.disbon.de](http://www.disbon.de) zu beachten.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Reinigung & Pflege

DISBON Reinigungs- und Pflegehinweise für Fußböden beachten.

Wartezeit

Überarbeitbar nach 24h.

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

### Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: DisboADD® 950 Marmor-Effektspray, Stand: 04 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

#### **Technische Beratung**

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.