DisboADD® 977 Multitex Portalband

Produktbeschreibung

Bindemittelbasis / Wirkstoffe	* Dichtband/Träger: Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig * Dichtband-Folie: Polyethylen * Klebeschicht: Butylkautschuk 3-lagige, wasserdichte, rissüberbrückende Kunststofffolie
Verwendungszweck	Dichtband zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten - geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchung A0 (z.B.: private Bäder). Ermöglicht sauberes Anarbeiten an Portalalemente dank Seklbstklebestreifen. Einfache und sichere Handhabung. Mit dem DisboADD 977 Multitexband Portalband ist ein sehr einfaches und sicheres Abdichten von Portalen im Sockelbereich möglich. Das Band wird in Breiten von 400 mm geliefert und kann nach Entfetten der Oberfläche mit DisboPROOF 715 Mflex 2KD eingespachtelt werden.
Farbtöne	Blau



Technische Daten	* Materialgewicht: ca. 178 g/m³ * Berstdruck max. 2,5 bar (intern) * Höchstzugkraft längs: 84 N/15 mm (DIN EN ISO 527-3) * Höchstzugkraft quer: 30 N/15 mm (DIN EN ISO 527-3) * Bruchdehnung längs: 90 % (DIN EN ISO 527-3) * Bruchdehnung quer: 97 % (DIN EN ISO 527-3) * Kraftaufnahme bei 25 % Dehnung quer: 1,53 N/mm (DIN EN ISO 527-3) * Kraftaufnahme bei 50 % Dehnung quer: 1,78 N/mm (DIN EN 527-3) * Wasserundurchlässigkeit: > 1,5 bar (DIN EN 1928, Verfahren B) * UV-Beständigkeit: 500 Std. (DIN EN ISO 4892-2) * sd-H2O-Wert: > 25 m * Druckwasserbeständigkeit: max. 1,5 bar *Abmessungen: Gesamtbreite: 400 mm, Dicke: ca. 0,4 mm *Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis 60 °C * Chemikalienbeständigkeit: Salzsäure 3 %, intern: + Schwefelsäure 35 %, intern: + Citronensäure 100 g/l, intern: + Milchsäure 5 %, intern: + Kalilauge 3 %, 20 %, intern: + Natriumhypochlorid 0,3 g/l, intern: + Salzwasser (20 g/l Meerwasser), intern: + Beständigkeit nach 7 Tagen, Lagerung bei Raumtemperatur in den Chemikalien. + = beständig Die chemische Beständigkeit und die physikalischen Werte des Butylbandes weichen von denen des Dichtbandes ab.
Verpackung / Gebindegrößen	20 m/400mm Breite inkl. Klebestreifen
Lagerung	Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	ca. 1,10 m/m

Verarbeitung

Beschichtungsvorschlag	¦Portalband verkleben, vorher PVC mit Aveton entfetten ¦ Multitexband mit DisboPROOF 715 Mflex 2KD einspachteln ¦ Multitexband mit DisboPROOF 715 Mflex 2KD überspachteln ¦Falten ausstreifen
Verarbeitung	Ein sauberer und fest-haftender Untergrund ist für die Selbstklebestreifen notwendig. Je nach Saugverhalten müssen Untergründe grundiert werden. Vor dem Verkleben ist das Portalband anzupassen und anschließend hohlraumfrei zu verkleben. Zum Verkleben dürfen ausschließlich 2-komponentige Produkte verwendet werden (z.B.: DisboPROOF 715 Mflex 2KD, Ravenit Elastic etc.). Die Abdichtung muss vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Im Zweifelsfall bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten bitte Beratung anfordern. Die Abdichtung, Schichtdicke: ca. 2 mm, beidseitig der Fuge ca. 20 - 30 cm vorlegen, anschließend das Abdichtungband mit einer breiten Vliesseite zur Wand frisch in frisch einlegen. Danach in entsprechender Schichtdicke einspachteln. Bei größeren Bewegungen schlaufenförmig ausbilden. Bandgrößen, Gehrungen und Anschlüsse (z.B.: das Anbinden der Endstücke) werden durch thermisches Verschweißen der Bänder untereinander hergestellt. Bei Bauwerksabdichtungen, die waagrechte und senkrechte Fugenabdichtung erfordern, ist eine druchgehende Verlegung von der Bodenplatte zur Wand sinnvoll, um unnötige Verbindungen zu vermeiden. Im Bereich der Bodenplatte wird die schmalere Vliesseite eingebettet, damit im Wandbereich die breitere Vliesseite zur Wand hin verlegt werden kann.
Hinweise	Technische Beratung: Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.