

Fibrofor - Faserzusatz für Beton und Estriche Multi 127



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	<p>Multi ist eine multifile Faser für die Verbesserung der Eigenschaften von Bauteilen aus Beton, Mörtel und Gips. Die Faser gewährleistet eine gleichmäßige und schnelle, dreidimensionale Verteilung in der Matrix.</p> <p>Multi bewirkt eine effiziente Reduktion der Schwindrisse im Frühstadium der Abbindephase und ersetzt für diesen Bereich in den meisten Fällen die konstruktive Baustahleinlage.</p> <p>Multi verhindert die Sedimentation, das so genannte Nachsetzen der Matrix.</p> <p>Multi bewirkt eine gute Resistenz der Betonkonstruktoin, die aggressiven Wässern ausgesetzt sind.</p>
Verwendungszweck	<p>Multi 127 findet überall dort Anwendung, wo es gilt, das plastische Schwinden zu kontrollieren und die auftretenden Zwängspannungen zu verteilen.</p> <p>Multi 127 verwendet man in der Fertigung von Bodenplatten, vorfabrizierten Elementen, Estrichen, Stuckaturen, Spritzbeton und auch in Produkten aus Gips.</p> <p>Multi erfüllt alle Kriterien und Spezifikationen, welche an reine, multifile polyolefine Fasern zur plastischen Schwindbewehrung gestellt werden.</p>
Prüfzeugnisse/Zulassungen Verpackung / Gebindegrößen	<p>Multi erfüllt die Norm EN 14889-2 und garantiert somit die gleichbleibend hohe Qualität.</p> <p>Beutel 900 g Karton 20 Beutel : 18 kg Paletten 25 Karton = 450 kg</p>
Lagerung Qualitätssicherung	<p>Geschützt vor Nässe und Feuchte.</p> <p>Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.</p>



Technische Daten

Allgemeines

- Material: Polyolefine
- Form: Microfaser
- Rohdichte: 0,91kg/dm³
- Länge: 12,0mm Toleranz +/- 1,5mm
- Farbe: weiß
- Säure/Alkalibeständigkeit: inert
- Zugfestigkeit: ca. 240 N/mm²
- Erweichungspunkt: ca. 160°C
- Durchmesser: ca. 32 µm

Verbrauch

Je nach Anwendungsfall 0,3-0,9kg/m³.

Eine Dosierung bei Estrichen ist mit mind. 0,6 kg/m³ bis max. 0,9 kg/m³ zu empfehlen. Für Betonkonstruktionen ist eine Standarddosierung von 0,9 kg/m³ maßgeblich. Für Spritzbeton und andere Spezialanwendungen werden individuelle Beigabemengen vorgeschlagen.

Verarbeitung

Verarbeitung

Die Zugabe der Multi im Betonwerk zur Trockenmischung erfordert keine verlängerte Mischzeit. Die eingestellten Mischzeiten der einzelnen Betonrezepturen können beibehalten werden. Bei speziellen Mischungen von Sonderprodukten kann eine längere Mischzeit erforderlich sein.

Multi kann auch direkt dem Fahrmischer zugegeben werden. Hier gilt die Regel: Pro m³ Matrix 1 Minute Mischzeit bei schnellster Umdrehung der Mischtrommel.

Auch die Beigabe im Estrichmischer (Pumpe) stellt kein Problem dar. Die Mischzeiten können sich geringfügig erhöhen, in der Regel verteilt sich die Multi bei normalen Mischzeiten optimal. (Hier ist es empfehlenswert, die Verpackung nicht in den Estrichmischer zu geben).

Multi kann mit allen uns bekannten Zusatzmitteln problemlos verarbeitet werden.

Achtung: Die Beigabe von Multi erhöht die Steifigkeit des Betons!
Die gewünschte Einbaukonsistenz mit Fließmittel optimieren!
Kein zusätzliches Wasser zugeben!

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Fibrofor - Faserzusatz für Beton und Estriche Multi 127, Stand: 05 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700,
Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at