

Dübelleim 633.0

Anwendungsgebiet

- Korpusverleimungen mit Dübelautomaten
- Dübelverleimungen im Gestellbau (auch Hartholz)
- Minizinkenverleimungen von Rahmenhölzern
- Astausflickautomaten

Vorteile

- Optimale Viskosität
- Gut fließfähig - gut einspritzbar
- Kein Verkrusten und Zusetzen der Düsen

Eigenschaften der Verleimung

- Hohe Bindefestigkeit nach DIN/EN 205
- Zäh-elastischer Leimfilm

Eigenschaften des Leimes

Basis:	PVAC-Dispersion
Dichte:	ca. 1,06 g/cm ₃
pH-Wert:	ca. 5
Viskosität	
(4 mm-DIN-Becher):	ca. 33 sec
Farbe:	weiß
Weißpunkt:	+8° C
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

Verarbeitungsgeräte

- Dübelautomaten
- Korpuspressen mit Düseneinspritzung
- Dosierpumpen (Hoch- und Niederdruck) und Fließpistolen
- Astausflickautomaten

Verarbeitung

Der Leim ist gebrauchsfertig eingestellt; keine Veränderung vornehmen. Die Verarbeitung erfolgt in den üblichen Dübelautomaten durch Einspritzen mittels Düsen. Ein Zusetzen der Düsen ist - auch bei Dauereinsatz - nicht zu befürchten.

Ein Verkrusten der Düsenöffnung tritt auch bei Arbeitspausen nicht ein.

Die Viskosität des Leimes ist so eingestellt, daß die Verleimung von Keilzinken sehr gut möglich ist (auch tauchbar).

Der Dübelleim kann für besondere Anwendungsfälle auch im Gießauftrag und mit Spritzpistole verarbeitet werden.

Reinigung

Die Reinigung der Arbeitsgeräte und Klebstoffgebinde erfolgt mit Wasser.

Gebindegrößen

Kunststoffkanister	10 kg netto
Kunststoffkanister	28 kg netto

Lagerung

KLEIBERIT Dübelleim 633.0 ist im original verschlossenen Gebinde bei 20° C bis zu 6 Monate lagerfähig.

Aufgrund seines speziellen Einsatzzweckes ist es empfehlenswert, den Leim vor Frost zu schützen.

Stand aw 1099, ersetzt frühere Ausgaben

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Klebstoffrückstände ausgehärtet:
Abfallschlüssel 55906

HMD = Hausmülldeponie
HMV = Hausmüllverbrennung

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.