Pergit Rieselwurf 2K

Mineralischer, kalkzementgebundener, 2-komponentiger Werktrockenmörtel bestehend aus:
Komponente 1: Pergit Rieselwurf Basis (Kalkzement + Trockenmörtel, chemisch modifiziert) und
Komponente 2: Pergit Rieselwurf Korn, für mineralische Untergründe.

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Deckputz auf Kalk-/Zement- und Maschinenunterputzen für außen und innen.
Bei Althaussanierungen auf Capatect Sanierputz Rapid und Capatect Sanierputzsystem WTA. Bei Leichtgrundputzen und Wärmedämmputzen (hier muss eine Spachtelung mit Capatect Minera ECO Leicht aufgebracht werden).

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Spannungsarm
- Witterungsbeständig
- Wasserabweisend

Farbtöne

Weiß; werkseitige Einfärbung möglich.

Technische Daten

Festmörtelrohdichte ÖN EN 1015-10:	ca. 1,70 g/cm³
Mörtelklasse ÖN EN 998-1:	CS III
Haftzugfestigkeit ÖN EN 1015-12:	≥ 0,20 N/mm² / Bruchbild B
Biegezugfestigkeit ÖN EN 1015-11:	ca. 0,6 N/mm²
Druckfestigkeit ÖN EN 1015-11:	ca. 3,6 N/mm²
Wasseraufnahme ÖN EN 998-1:	Klasse Wc 2
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry EN 1745:	0,70 W/(m.K) Tabellierter Mittelwert (P=50 %)
Brandverhalten ÖN EN 13501-1:	Euroklasse A1

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegeben Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, wie Zement.
12 Monate lagerfähig.

Verpackung / Gebindegrößen

20 kg Basis + 25 kg Korn (40 Gebinde = 1.800 kg / Palette)

baubook

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Pergit Rieselwurf 2K wird mit der Kelle gleichmäßig scharf, immer volldeckend, von oben nach unten appliziert angeworfen. Der Untergrund darf nicht durchscheinen. Zur Erzielung gleichmäßiger Oberflächen sollten zusammenhängende Flächen stets vom gleichen Handwerker ausgeführt werden, um Abweichungen durch die individuelle Handschrift zu vermeiden. Zur Vermeidung von Ansätzen ist eine genügende Anzahl von Mitarbeitern auf jeder Gerüstlage einzusetzen und nass-in-nass zügig durchzuarbeiten. Durch die Verwendung von natürlichen Zuschlagstoffen sind geringe Farbtonschwankungen möglich. Deshalb auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktion (Chargennummer) verarbeiten oder Material unterschiedlicher Chargennummern untereinander mischen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Bauwerks-, Material- und Lufttemperatur nicht unter + 5 °C absinken oder über + 30 °C ansteigen. Verarbeitungskonforme Bedingungen müssen mindestens 2 Tage nach erfolgtem Auftrag vorherrschen. Vorsicht bei Nachtfrost!
Materialzubereitung	Es werden ca. 9 Liter Wasser in den Freifallmischer oder Zwangsmischer vorgegeben und anschließend 1 Sack Pergit Rieselwurf Basis und 1 Sack Pergit Rieselwurf Korn dazu gegeben, vermischt und auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt. Mischdauer: ca. 5 min. Das Mischverhältnis ist genau einzuhalten.
Verbrauch	Pergit Rieselwurf 2K 40: Basis + Korn ca. 10 kg/m² Pergit Rieselwurf 2K 70: Basis + Korn ca. 12 kg/m² Der Verbrauch ist von der Untergrundbeschaffenheit und der Verarbeitungsmethode abhängig. (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln.) **Durch Abtönung/Einfärbung (Pigmentierung) sind Abweichungen in den Verbrauchsangaben möglich.**
Trocknung / Trockenzeit	Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist der Putz nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach 2 bis 3 Tagen. Der Putz erhärtet durch Hydratation und durch Verdunstung des Anmachwassers. Besonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Besondere Hinweise	**Dunkle Farbtöne können anhand der Pigmentierung zu einem Mehrverbrauch führen.** Es ist zu beachten, dass aufgrund des Saugverhaltens, Art und Struktur des Untergrundes sowie der einzelnen Beschichtungen, Umgebungseinflüss, Lichtverhältnisse und durch Rohstoffschwankungen geringfügig abweichende Farbwirkungen und feine Haarrisse möglich sind. Aus diesem Grund kann bei durchgefärbten mineralischen Oberputzen ein Egalisierungsanstrich notwendig sein. Ansprüche bzw. Reklamationen wegen Farbtonabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen, können nicht geltend gemacht werden. Zur Vermeidung von Regeneinwirkung während der Trocknungsphase gegebenenfalls mit Planen abhängen. Bei starkem Wind oder Sonneneinstrahlung empfehlen wir die Fassade durch Verhängen zu schützen.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, sauber, tragfähig, trocken, frei von Verunreinigungen und trennenden Substanzen sein. Neue Unterputze nur mit der Richtlatte abziehen, nesterfrei zustoßen und mind. 3 - 4 Wochen durchhärten lassen. Vor dem Auftrag des Pergit Rieselwurfes 2K muss der erhärtete Unterputz ausreichend vorgenässt werden. Stark saugende Untergründe schon am Vortag mehrmals vornässen.
Geeignete Untergründe	■ Alte, tragfähige und saugende Unterputze ■ Maschinenputze (MPA) ■ Leichtgrundputze und- Wärmedämmputze (EPS- und Perliteputze) nach Spachtelung mit Capatect Minera ECO Leicht ■ Zementputze ■ Capatect Sanierputzsystem

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Technische Information: Pergit Rieselwurf 2K, Stand: 12 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 **Perg**, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt