

# Sysco Tiefengrund LF

Verarbeitungsfertige Spezial-Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes



## Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	SYSCO TIEFENGRUND LF ist eine verarbeitungsfertige, unpigmentierte Spezial-Grundierung auf Acryl-Basis mit hoher Eindringtiefe zur Egalisierung der Saugfähigkeit fester, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich, die stark oder ungleichmäßig saugen. Ideal als festigende Grundierung auf porigen, saugenden Untergründen wie Putz, ungebrannten Mauersteinen, Porenbeton-Innenflächen und Kalksandstein-Sichtmauerwerk.
Verwendungszweck / Eigenschaften	Ideal als festigende Grundierung auf porigen, saugenden Untergründen wie Putz, ungebrannten Mauersteinen, Porenbeton-Innenflächen und Kalksandstein-Sichtmauerwerk.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig, hohe Eindringtiefe, lösungsmittelarm, wasserverdünnbar, für innen und außen.
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen mind. 12 Monate lagerfähig.
Dichte	Ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Verpackung / Gebindegrößen	10 L

## Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Unverdünnt bis zur vollen Sättigung des Untergrundes. Auf stark saugenden Flächen kann SYSCO TIEFENGRUND LF mit max. 10% Wasser verdünnt werden.
Verarbeitung	Streichen, spritzen.
Verarbeitungsbedingungen	Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten.
Mindestverarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C, Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 150 – 200 ml/m <sup>2</sup> . Exakten Verbrauch durch Probe ermitteln.
Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
Geeignete Untergründe	Porige, saugende Untergründe wie Putz, ungebrannte Mauersteine, Porenbeton-Innenflächen und Kalksandstein-Sichtmauerwerk.



## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Hinweise zum sicheren Umgang Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise	Hinweise des Herstellers beachten Kann allergische Hautreaktionen verursachen. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. - Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Abfallschlüsselnummer EWC/EAK	57 303 (gemäß ÖNORM S 2100) 08 01 12
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <a href="http://www.synthesa.at">www.synthesa.at</a> abgerufen werden.

Technische Information: Sysco Tiefengrund LF, Stand: 11 / 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H.**, A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: [www.synthesa.at](http://www.synthesa.at), E-Mail: [office@synthesa.at](mailto:office@synthesa.at)  
**Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H.**, A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: [www.alpina-farben.at](http://www.alpina-farben.at), E-Mail: [vertrieb@glemadur.at](mailto:vertrieb@glemadur.at)